Beispiele für die Bruchlast keramischer Fliesen und Platten nach DIN EN 14411

Dicke	Gruppe A I	Gruppe A II a	Gruppe B I a	Gruppe B I b	Gruppe B III
	R = 23 N/mm²	R = 20 N/mm²	R = 32 N/mm²	R = 27 N/mm²	R = 15 N/mm²
7 mm	750 N	-	1.050 N	880 N	490 N
11 mm	1.850 N	1.600 N	2.600 N	2.200 N	-
15 mm	3.500 N	3.000 N	4.800 N	4.000 N	-

Mindesanforderungen gemäß Norm; R = Biegefestigkeit, N = Newton