**Ebenheitstoleranzen (Auszug aus Tabelle 3 aus DIN 18202, erweiterte Tabelle)**

| Zeile | Bezug | Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunktabständen in m | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,1* | 0,6 | 1* | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4* | 6 | 8 | 10* | 15* |
| 3 | Flächenfertige Böden, z.B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| 4 | Wie Zeile 3, jedoch mit erhöhten Anforderungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 6 | Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken, z.B. geputzte Wände, Wandbekleid-ungen, untergehängte Decken | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 |
| 7 | Wie Zeile 6, jedoch mit erhöhten Anforderungen | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |

** Für diese Messpunktabstände sind Werte in Tabelle 3 der DIN 18202 enthalten. Die Werte für die anderen Abstände sind interpolierbar*

Quelle: Handbuch für das Estrich- und Belaggewerbe, Zentralverband Deutsches Baugewerbe